



JQA-2631 (合成樹脂塗料)
JQA-EM3548 (本社工場)

JIS K 5970 建物用床塗料 下塗り・中塗り
認証番号 JP0508057
ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆



ボウジンテックス

溶剤系2液型
エポキシ樹脂塗料

ハイEプライマー

用途

モルタル・コンクリート面への下塗り塗料

特長

改修工事で研掃機で下地除去を行った場合は、塗膜の残りが良い。
一般的なエポキシ系プライマーより優れた乾燥性。

塗装仕様

●ボウジンテックス # 2000 が上塗りの場合

工程	使用材料	希釈割合 (シンナー)	塗装方法	塗回数 (回)	塗付量 (kg/m ² /回)	塗面積 (m ² /缶セット)	可使用時間 (23℃)	塗装間隔 (23℃)		
								工程内	工程間	歩行可能
素地調整	新打設のコンクリート面では、夏季30日以上、冬季40日以上養生乾燥させ（モルタル面では夏季14日以上、冬季20日以上）、表面層の水分率5%以下（デジタル水分計）とする。表面層にレイタンスや緻密層があると付着不良の原因となるため、必ずポリッシャー又はライナックス等でプライマーが含浸する下地面になるまで目荒らしを行い、次いで丁寧に清掃する。既設モルタル・コンクリート面では、油分・ゴミ・ホコリ・泥等を丁寧に除去・清掃し、充分乾燥させる。また、クラック・不陸等はプライマー工程後、あらかじめエポキシパテ等で充填する。									
下塗り	ボウジンテックス ハイEプライマー 主剤 12kg 硬化剤 4kg	0~2L #2000シンナー	ハケ ローラー	1	0.12~0.16	100~133	1h以内	—	3h以上 48h以内	—
上塗り	ボウジンテックス # 2000 主剤 12kg 硬化剤 4kg	2~4L #2000シンナー	ハケ ローラー	2	0.16~0.2	40~50	6h以内	6h以上	—	16h以上 完全硬化2日以上

※プライマーの吸い込みがはげしい場合は2回塗りをしてください。※素地調整では必ずライナックスK30等で研磨してください。

●ボウジンテックス # 8000 が上塗りの場合

プライマー	ボウジンテックス ハイEプライマー 主剤 12kg 硬化剤 4kg フィラー3kg	0~2L #2000シンナー	ハケ ローラー	1	0.16~0.20 (フィラー含む)	95~119	1h以内	—	3h以上 48h以内	—
ベースコート 下塗り	ボウジンテックス #8000 主剤 12.5kg 硬化剤 2.5kg	—	金ゴテ レーキ	1	0.3	50	20分以内	—	16h以上 48h以内	—
ベースコート 上塗り	ボウジンテックス #8000 主剤 12.5kg 硬化剤 2.5kg	—	金ゴテ レーキ	1	1.0	15	20分以内	—	—	16h以上 完全硬化2日以上

※シーラー塗装の際、すい込みがはげしい場合はフィラーなしのハイEプライマーを再度塗装してください。

●ボウジンテックス エポワイドが上塗りの場合

上塗り	ボウジンテックス エポワイド 主剤 12.5kg 硬化剤 2.5kg	—	ハケ 短毛ローラー	1	0.5~0.8	18.8~30	30分以内	—	—	16h以上 完全硬化2日以上
-----	---------------------------------------	---	--------------	---	---------	---------	-------	---	---	-------------------

※塗付量にはシンナーは含まれていません。塗付量は条件により増減します。

※シーラー塗装の際、すい込みがはげしい場合はフィラーなしのハイEプライマーを再度塗装してください。

荷姿

ボウジンテックス ハイEプライマー
16kg セット (主剤 12kg 硬化剤 4kg)
4kg セット (主剤 3kg 硬化剤 1kg)

ボウジンテックス # 2000シンナー
16L・4L

注意事項

【仕様全般】

- 新打設モルタル・コンクリート面には、浸透性シーラーエポをおすすめします。
- 気温5℃以下、相対湿度80%以上、降雨、降雪、結露が予想されるときは、硬化不良をおこすことがありますので施工を見合わせてください。
- 塗装や塗料取り扱い時には、換気に気を付け火気厳禁としてください。また、溶剤中毒には十分注意してください。
- 換気が不十分である場合、乾燥が遅れるおそれがあります。
- 化学物質過敏症の人は、塗料に含有している化学物質（VOC等）に過敏に反応される可能性がありますので、十分に注意してください。
- 塗装による臭気で近隣に迷惑を掛ける事がありますので、十分に配慮をお願いします。
- 製品の安全に関する詳細な内容については、安全データシート（SDS）をご参照ください。

【塗料に関する注意】

- 使用前には十分攪拌してください。
- 2液硬化型塗料の主剤と硬化剤の混合は必ず規定の割合で混合し、マーゼル等で十分攪拌してください。
- 2液硬化型の塗料は、塗料毎の可使用時間内に塗装してください。
- 2液型塗料は気温が高い場合極端に可使用時間が短くなりますので、手際よく塗装してください。
- 主剤と硬化剤は別々に密栓し、冷暗所に保管してください。又、開栓後は早目に使い切ってください。
- 保管は直射日光を避け、冬季には凍結させないよう3℃以上の室内で行ってください。
- 材料の保管、取り扱いには消防法・労働安全衛生法に基づき十分な管理をお願いします。



水谷ペイント株式会社

大阪市淀川区西三国4丁目3-90 TEL 06-6391-3151
東京・北関東・中部・大阪・広島・福岡・仙台・札幌



再生紙に大豆インキを使用しています
0000000000000