

ボウジンテックス シーラプライマー

BOUJINTEX SEAL PRIMER

床塗装で最も問題となり易い、下地の水分による影響を大幅に軽減。下地調整とプライマーの役割を兼ね備えた、高品質な下地調整兼用プライマー

用途

下地からの水分の影響が懸念される、湿潤モルタル・コンクリート面

特長

1. 高含水率コンクリートに優れた付着性を発揮
2. 下地の水分による膨れや剥離が発生しにくい
3. プライマーと下地調整の役割を兼ねた利便性
4. 溶剤臭がほとんどなく低臭気

塗装仕様

標準塗装仕様（厚み約1.7mm）

工程	使用材料	希釈割合	塗装方法	塗回数 (回)	塗付量 (kg/m ² /回)	塗面積 (m ² /缶セット)	可使時間 (23℃)	塗装間隔 (23℃)		
								工程内	工程間	歩行可能
素地調整	ライナックスおよびサンダー等の研削機を用いてコンクリート表層を研削してください。また旧塗膜がある場合は同様に研削除去を行いモルタル・コンクリート表層まで研削してください。									
下塗り1	ボウジンテックス シーラプライマー 主剤 5kg 硬化剤 2.5kg 骨材 7kg	—	金ゴテ	1	0.5 (骨材含む)	29	40分以内	—	16h以上 48h以内	—
パテ処理	ボウジンテックス シーラプライマー 主剤 5kg 硬化剤 2.5kg 増粘剤 1.1kg						40分以内	—	直後	—
下塗り2	ボウジンテックス シーラプライマー 主剤 5kg 硬化剤 2.5kg 骨材 7kg	—	金ゴテ	1	1.0 (骨材含む)	14.5	40分以内	—	16h以上 48h以内	—
上塗り	ボウジンテックス #8000 主剤 12.5kg 硬化剤 2.5kg	—	金ゴテ	1	1.0	15	20分以内	—	—	16h以上 完全硬化2日以上

- ・下地に10%以上の水分が存在している場合（デジタル水分計）シーラプライマー塗装後も膨れおよび剥離が発生する可能性もありますのでご了承願います。
- ・シーラプライマーは気温15℃以下、湿度80%以上では塗装しないでください。塗膜表層にシワが発生し、また物性も低下します。
- ・シーラプライマー塗装の際、シンナーでの希釈は絶対に行わないでください。物性に悪影響が出ます。
- ・シーラプライマー主剤と硬化剤を、自動攪拌機を使用して攪拌後、骨材を攪拌してください。骨材攪拌時間は1分程度攪拌してください。攪拌時間が短い場合骨材成分のブツが表面に多数残る場合がございます。
- ・上塗りに薄膜ローラータイプを塗装する際、骨材成分のブツが若干移る場合があります。
- ・シーラプライマー乾燥後、半艶に近い状態で仕上がった場合は表層の研磨が必要です。そのまま上塗りを塗装するとシーラプライマーの脆弱表層から剥離します。

適合上塗材

水 系：水系ボウジンテックス アルファ、水系ボウジンテックス U、水系ボウジンテックス E
 溶剤系：ボウジンテックス #2000、ボウジンテックス #5000U、ボウジンテックス #5000U 高耐候性、
 ボウジンテックス #5000U ハードコート、ボウジンテックス #5400、
 ボウジンテックス #7700 トップコート
 中膜型：ボウジンテックス エポワイド、ボウジンテックス #8000、ボウジンテックス Uワイド

●条件付き塗装可能

（下記については、シーラプライマー乾燥後、サンドペーパーで研磨してください。）

ボウジンテックス #1000、ボウジンテックス タフタイトU、ボウジンテックス #7700中塗り、
 ボウジンテックス #7700H

※付着が○の上塗材でも、総合的にシーラプライマー乾燥後に半艶状態で仕上がった場合は、表層の研磨が必要です。
 その場合に直接塗装すると、シーラプライマーの脆弱表層から破断するおそれがあります。

荷 姿

ボウジンテックス シーラプライマー 主剤 5kg
 ボウジンテックス シーラプライマー 硬化剤 2.5kg
 ボウジンテックス シーラプライマー 骨材 7kg
 増粘剤（ミルコン） 5kg

注意事項

1. 主剤と硬化剤をハンドミキサーで泡を巻き込まないように充分攪拌してください。
2. 攪拌後は速やかに被塗面に流してください。（可使時間内にご使用ください。）
3. 下塗り1は巣穴にすり込むようにしごき塗りをしてください。
4. クラック・フウセン等の処理はシーラプライマー材料と増粘剤にてパテを作り、行ってください。
5. 塗膜や塗料取り扱い時には、換気に気を付け火気厳禁としてください。また、溶剤中毒には充分ご注意ください。
換気が不十分である場合、乾燥が遅れるおそれがあります。
6. 静電気をきらう床には施工しないでください。
7. 化学物質過敏症の人は、塗料に含有している化学物質（VOC等）に過敏に反応される可能性がありますので、充分ご注意ください。
8. 塗装による臭気で近隣に迷惑を掛けることがありますので、充分に配慮をお願いします。
9. 製品の安全に関する詳細な内容については、安全データシート（SDS）をご参照ください。



水谷ペイント株式会社

大阪市淀川区西三国4丁目3-90 TEL 06-6391-3151
 東京・北関東・中部・大阪・広島・福岡・仙台・札幌