

弱溶剤系2液型ポリウレタン樹脂塗料

弱溶剤系 銀黒用 下塗 グレー

特 長

- 上塗りの銀黒を映えさせ、美しい仕上がりを提供
- 下地の透けをしっかりと隠ぺい
- 下地にしっかりと密着

用 途

各種弱溶剤系屋根用塗料の銀黒色専用共通下塗り材

適合上塗材

適合素材

プレスセメントがわら

弱溶剤系 銀黒用
下塗 グレー

適合上塗り材

- パワーシリコンマイルドⅡ
- バイオマスR-Si
- ルーフマイルドSi
- ルーフマイルドU

※下地の劣化が著しい場合は、「セラフィックス」もしくは「水系ルーファーEX」で下地調整を行ってください。

※銀黒色はエアレス塗装専用になります。

塗装仕様

工程	使用塗料	希釈割合	塗装方法	塗回数 (回)	塗分量 (kg/m ² /回)	塗面積 (m ² /セット)	可使用時間 (23℃)	塗装間隔 (23℃)		
								工程内	工程間	最終養生
素地調整	塵あい、コケ、油脂類等は高圧洗浄機・ワイヤーブラシで除去し、乾燥した清浄な面とする。									
下塗り	弱溶剤系 銀黒用 下塗 グレー 主剤14kg 硬化剤2kg	4~6L (RMシンナー)	エアレス	1	0.16~0.18	89~100	4h以内	—	4h以上 10日以内	—
上塗り	パワーシリコンマイルドⅡ 銀黒色 主剤14kg 硬化剤2kg	3~7L (RMシンナー)	エアレス	2	0.1~0.14	57~80	5h以内	4h以上 10日以内	—	16h以上
上塗り	バイオマスR-Si 銀黒色 主剤14kg 硬化剤1kg	3~7L (RMシンナー)	エアレス	2	0.1~0.14	54~75	5h以内	4h以上 10日以内	—	16h以上
上塗り	ルーフマイルドSi 銀黒色 主剤14kg 硬化剤2kg	4~6L (RMシンナー)	エアレス	2	0.1~0.11	73~80	4h以内	4h以上 10日以内	—	16h以上
上塗り	ルーフマイルドU 銀黒色 主剤14kg 硬化剤2kg	4~6L (RMシンナー)	エアレス	2	0.1~0.11	73~80	4h以内	4h以上 10日以内	—	16h以上

色相

グレー色 (日塗工色見本 N-25程度)

荷姿

弱溶剤系 銀黒用 下塗 グレー 16kgセット (主剤 14kg 硬化剤2kg)
RMシンナー 16L、4L

※シンナーは A (春秋型)、S (夏型)、W (冬型)、W速乾用があります。
(注意) 艶、乾燥性、塗装作業性に問題が生じやすいため、季節に応じたRMシンナーをご使用ください。

注意事項

各種上塗りの注意事項は、別途参照願います。

【仕様全般】

1. 降雨・降雪・強風が予想される時や高湿度 (80%以上)・低気温 (5℃以下) の場合は施工を避けてください。高湿度・低気温で塗装した場合、未乾燥状態で夜露などにあたると艶引けを起こすおそれがあります。
2. 塗装直後、降雨や結露等で白化した場合、目粗しを行って再度塗装してください。
3. 塗装面のゴミやホコリ等は取り除いてください。
4. エアレス塗装の場合、塗料の飛散による汚染の可能性がありますので、必ず養生してください。
5. 塗装や塗料取り扱い時には、換気に気を付け火気厳禁としてください。また、溶剤中毒には充分ご注意ください。
6. シーリング面への塗装は、シーリング材の種類・使用条件により塗膜の汚染・剥離・収縮割れ等の不具合を起こすことがあるため、基本的には行わないでください。やむを得ず行う場合は、塗り重ね適合性を確認してから必ずノンブリードタイプをご使用ください。
7. 塗装による臭気で、近隣に迷惑を掛けることがありますので、十分に配慮をお願いします。

【塗料に関する注意】

1. 使用前には充分攪拌してください。
2. 溶剤系塗料は、溶剤の影響により内圧が上がっている可能性がありますので、開栓時は充分ご注意ください。
3. 水・アルコール系溶剤の混入は絶対に避けてください。(専用シンナーをご使用ください。)
4. 2液型塗料の主剤と硬化剤の混合は必ず規定の調合割合で混合し、マーゼル等で充分攪拌してください。
5. 2液型塗料は、塗料ごとの可使用時間内に塗装してください。また、気温が高い場合極端に可使用時間が短くなりますので、手際よく塗装してください。
6. 小分けする場合は、充分攪拌して均一の状態にしてから行ってください。色浮き・色違いや硬化不良等の原因となります。
7. 市販の希釈用塗料シンナーには多種のシンナーがあり、適合しないものもありますので、必ずRMシンナーをご使用ください。
8. 硬化剤はイソシアネートを含有しているため、蒸気・ミスト等を吸い込まないようにしてください。また、皮膚に付着しないよう充分ご注意ください。
9. 2液型塗料は、硬化が不十分な場合、RMシンナーで再溶解する場合があります。
10. 2液型塗料は、主剤と硬化剤は別々に密栓し冷暗所に保管してください。また、開栓後は早目に使い切ってください。
11. 材料の保管・取り扱いは消防法・労働安全衛生法に基づき充分な管理をお願いします。
12. 化学物質過敏症の人は、塗料に含有している化学物質 (VOC等) に過敏に反応される可能性がありますので、充分ご注意ください。
13. 製品の安全に関する詳細な内容については、製品安全データシート (SDS) をご参照ください。

水谷ペイント株式会社

大阪市淀川区西三国4丁目3-90 TEL 06-6391-3151
東京・北関東・中部・大阪・広島・福岡・札幌・仙台

カタログ記載の内容は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

OND2011